

Tratamiento fotocatalítico invisible para la protección de superficies porosas.

Las paredes activadas con **PHOTO ACTIVA S** utilizan la energía de la luz para destruir los contaminantes del aire. Por ello:

- ELIMINA LOS CONTAMINANTES DEL AIRE
- MANTIENE LIMPIAS LAS SUPERFICIES DE EDIFICIOS Y MONUMENTOS.
- EVITA QUE LAS SUPERFICIES SE ENSUCIEN (piedra, hormigón, ladrillo, etc.)
- ELIMINA LAS AGRESIONES DE LOS CONTAMINANTES DEL AIRE
- REDUCE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO EN FACHADAS Y MONUMENTOS

PHOTO ACTIVA S se usa para la protección exterior de superficies sometidas a la agresión de los contaminantes producidos por el tráfico y las industrias. **PHOTO ACTIVA S** se usa en zonas de aire contaminado y en edificios y monumentos que se ensucian por dicha causa:

- Fachadas de piedra porosa
- Aceras de hormigón prefabricado
- Obra vista, hormigón y prefabricados
- Edificios históricos
- Monumentos

-LA FOTOCATALISIS

es una tecnología análoga a la de los paneles solares fotovoltaicos. Usa la energía de la luz para destruir los contaminantes producidos por automóviles e industrias, que afectan la salud de las personas, y ensucian

- No requiere mantenimiento, y su efecto es PERMANENTE.
- Es una TECNOLOGÍA LIMPIA
- No solo no ensucia, sino que LIMPIA EL AIRE CONTAMINADO
- AHORRA COSTES ya que las paredes se mantienen limpias muchos años
- DESTRUYE LA SUCIEDAD y evita el crecimiento de MICROORGANISMOS.

La fotocatalisis requiere de luz de energía suficiente. Luz solar, fluorescente o incandescente son, por este orden, adecuadas para la activación de las superficies.



Ensayos según ISO 22197-1 realizados en el CSIC, muestran una capacidad de eliminación del 100 % de los contaminantes medidos: 300 µg NO/m².h usando luz natural

Aire Puro en Ciudades Sanas y Limpias

-MODO DE APLICACIÓN

PHOTO ACTIVA S se aplica a pistola a baja presión, con boquilla abierta. Evitando que se acumule y forme gotas. Las superficies a proteger deben estar limpias y secas en el momento de la aplicación. Se recomienda una aplicación en una única mano, de 100-200 gr/m² **PHOTO ACTIVA S** no forma película. Una vez seco, no altera las propiedades ni apariencia del sustrato.

PHOTO ACTIVA S se aplica principalmente sobre superficies porosas minerales (piedra natural, hormigón, prefabricados, morteros, obra vista, etc.,)

PHOTO ACTIVA S puede degradar algunos pigmentos que no sean suficientemente resistentes a la luz.

PHOTO ACTIVA S, en función de su dosificación, puede modificar el tono de la superficie sobre la que se aplica

PHOTOACTIVA S
PHOTOACTIVA TB
PHOTOACTIVA GL
CRISTAL CLEAN

mayor actividad



mayor transparencia
mayor adherencia



-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Solución Fotocatalítica en base Agua para la protección de superficies en ambientes contaminados.

- No inflamable
- No forma película
- Transpirable
- Elevada adherencia a sustratos porosos
- Rendimiento: 5-10 m²/lt aplicado a pistola
- Temperatura de aplicación: entre 5°C y 35°C
- Guardar en lugares protegidos de las heladas

PhotoActiva S : Dispersión acuosa de foto- catalizadores en forma de sol, con potenciadores de actividad para luz del rango UVA-Visible, y adherencia mejorada sobre superficies inorgánicas porosas

Todos los proporcionados en nuestra información técnica están basados en nuestra experiencia, conocimientos técnicos y práctica en determinadas condiciones de trabajo y ensayo. El cliente debe comprobar consumos y la adaptación de los productos bajo sus particulares condiciones de trabajo, realizando sus propias pruebas. Active Walls puede proporcionar asesoría técnica si así se le requiere.

Garantizamos la calidad de los productos en caso de defecto de fabricación, excluyendo posteriores reclamaciones. Nuestra garantía se limita al valor de los productos adquiridos.

Esta ficha técnica es válida hasta la emisión de una nueva versión

Distribuido por:

MyPHor Materiales Especiales, S.L.

c/ Arte, 25. 1º D. 28033 Madrid (España)

Telfs.: +34 91 768 4938 - +34 91 768 4940

myphor@myphor.com

www.myphor.com